

2020年9月10日

御中



〒601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町56番地
TEL 075-671-5430 FAX 075-671-4495

試験成績書

1. 試料名: オブシーラー OP-110
2. 試験方法: 下記参照
3. 試験結果:

試験項目	試験方法	単位	測定値	
見掛け密度	JIS K6767	kg/m ³	100	
引張強さ	JIS K6767	MPa	0.15	
伸び	JIS K6767	%	230	
圧縮応力	10%	JIS K6767	kPa	2
	25%			3
	50%			6
50%圧縮永久歪	30分後	JIS K6767	%	1.5
	24時間後			0.8
熱的安定性	B法	JIS K6767	%	-0.3
熱伝導率(0℃)	W/m・K	JIS A 1412-2	-	0.046

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。